

Preparación de Soportes La Obra Plaste en polvo terminación La Obra

15 Kg

Descripción

Plaste en polvo de interiores para tendidos y acabados de gran finura.

Uso previsto del producto

- Para alisar y sellar paredes interiores, consiguiéndose acabados de gran finura, aptos para recibir cualquier tipo de pintura.
- Ideal para grandes superficies por su largo tiempo de trabajo.
- Aplicable sobre soportes interiores no absorbentes tales como yeso, placa de cartón yeso, emplastecidos...



Prestaciones declaradas

- Polvo fino de color blanco, fácil de preparar, aplicar y lijar.
- Largo tiempo de trabajo. Buena adherencia.
- De uso interior.
- Tiempo de utilización: aprox 24 h.
- Tiempo de secado: 8 horas/ mm de espesor.
- Consumo: aprox 1 Kg por m² / mm de espesor.
- Espesor máximo por capa recomendado: 2 mm.
- Lijar/pintar: Después de seco.

Modo de empleo

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Imprimir la zona dañada antes de la aplicación en caso de fondos muy absorbentes. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Preparar la masa en la proporción 0,450 l de agua por 1 kg de polvo. Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 24 horas. Admite un espesor por capa de 2 mm. Para más espesor se recomienda aplicarlo en capas sucesivas, previamente secas.

Aplicar con llana o espátula.

Condiciones aplicación: 5°C – 35°C

Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar.

Precauciones

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C.

No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.

Almacenaje

Almacenar bien cerrado al abrigo de la humedad.

Estos datos corresponden a nuestro estado actual de conocimientos y sirven como información sobre nuestro producto, pero sin asumir compromiso por nuestra parte.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado con el CIF A20012886