

## Junta Porcelánica La Obra

### Descripción

Junta cementosa coloreada para el rejuntado hasta 6 mm de todo tipo de piezas cerámicas en interior y exterior.

### Uso previsto del producto

- Asegurarse de que no hay exceso de mortero en las juntas vacías
- Comprobar que la zona rejuntar este seca, y limpia de polvo y grasa.
- Con baldosas muy porosas humedecer ligeramente sus bordes.
- Rellenar las juntas con la llana de caucho extendido el producto en diagonal o mediante la pistola rellenable
- Cuando la junta empiece a endurecer (cuando se pierde el brillo superficial) limpiar con una esponja..



- Realizar la limpieza final con la junta completamente endurecida (mínimo 24h).

### Propiedades

Fácil aplicación y limpieza, alta resistencia a la abrasión, hidrofugada y alta durabilidad

### Prestaciones Declaradas

Agua de amasado: 30 + 2%  
(1,5 L/bolsa 5kg)

Densidad en polvo: 1,1 ± 0,1 kg/ L

Densidad en pasta: 1,9 ± 0,1 kg/ L

Tiempo de vida de la pasta: 1 h a 20oC

Retracción: ≤ 3 mm/m

Resistencia a la abrasión: ≤ 1000 mm3

Absorción de agua: ≤ 2 gr a 30 min  
≤ 5 gr a 4 h.

Temperatura de aplicación: Desde +5oC hasta +35oC

Resistencia mecánica Flexotraccion a 28 días ≥ 2,5 N/mm2

Resistencia mecánica Compresion a 28 días ≥ 15 N/mm2

Clasificación según EN 13888 CG2 WA

### Recomendaciones

- No aplicar sobre soportes helados o en cuso de deshielo.
- Dejar transcurrir entre 24 y 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
- Para evitar carbonataciones no emplear agua en abundancia durante la limpieza.
- No someter a una limpieza de alta presion.
- Aplicar a temperaturas de 5oC hasta 35oC y sin viento fuerte.