



PASTA DE JUNTAS

ESPECIAL PLACA DE YESO



DESCRIPCIÓN

La **Pasta de Juntas La Obra** es un revoque en polvo formulado especialmente para el tratamiento de las juntas de placa de yeso de bordes rebajados, en combinación con una cinta de unión.

El tiempo de empleo de la masa es superior a 24 horas y puede aplicarse mecánicamente o a mano.



CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Revoque en polvo a base de carbonato cálcico, resina y varios aditivos. La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS

Todos los tipos de placa de yeso con o sin aislantes (lana de vidrio, lana mineral, poliestireno), de bordes rebajados y caras encartonadas.

REVESTIMIENTOS

- Subcapa de imprimación para placas de yeso.
- Revoque de alisado a base de yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiempo de fraguado: fragua por secado.
- Adherencia de la cinta: >1000 g.
- Fisuración: sin fisuras hasta un espesor de 5 mm.
- Densidad: 0,8.



MODO DE EMPLEO

Antes de tratar las juntas propiamente dichas, debe procederse al relleno entre los paneles que puedan quedar mal unidos y volver a tapar (desconchados, deterioro del paramento ...).

La aplicación se realiza a mano "untando" el rebaje con una espátula de 10 ó 15 cm y colocando la cinta. (La cara afilada contra el revoque). Dar enseguida una pasada de acabado, dejar secar y terminar tapando la cinta.

Tapar igualmente las cabezas de los tornillos.

Aplicar una cinta a ras de techo procurando que el hormigón esté libre de restos de aceite del desencofrado.

En caso de ángulos verticales salientes, usar una cinta armada (con la armadura del lado de la placa) o un perfil angular metálico.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Las placas de yeso se fijan según el DTU 25.41.

Las placas recortadas deben biselarse y desempolvarse.

PASTA DE JUNTAS

ESPECIAL PLACA DE YESO



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.
- No aplicar sobre soporte húmedo.
- No aplicar sobre soporte helado.
- En invierno o con tiempo frío, utilizar preferentemente nuestros revoques CE 78 de fraguado rápido o muy rápido.



RENDIMIENTO

Unos 350 gr/m² de placas.



FORMATO Y ALMACENAMIENTO

- Sacos de 5 y 25 kg sobre palet con funda.
- 9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.