



PASTA DE AGARRE

ESPECIAL PLACA DE YESO



DESCRIPCIÓN

La **Pasta de Agarre La Obra** es un adhesivo para la colocación interior de placas de yeso con o sin aislante. También permite rellenar puntualmente los espacios entre placas de yeso que no hacen junta.



CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN Y ASPECTO

Revoque en polvo a base de yeso, carbonato cálcico y varios aditivos. La pasta deja un acabado de color blanco.

SOPORTES ADMITIDOS

Todo tipo de placas de yeso de caras acartonadas con o sin aislante (lana de vidrio, lana de roca, poliestireno).

- Hormigón.
- Cemento cola.
- Aglomerados.
- Hormigón ligero

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tiempo de fraguado: 1 h 30.
- Adherencia sobre el hormigón: > 1 MPA
- Adherencia sobre el poliestireno: rotura del poliestireno.



MODO DE EMPLEO

Se aplica generalmente por puntos de unos 10 cm de diámetro, separados 30 cm en horizontal y 40 cm en vertical.

En caso de aislantes fibrosos (lana de vidrio, lana de roca), dar una primera pasada de mortero adhesivo.

La **Pasta de Agarre La Obra** se aplica enseguida por puntos sobre este cordón de revoque. La superficie encolada tras colocar la placa debe corresponder aproximadamente al 150% de la superficie del panel.

RELACIÓN DE LA MEZCLA

De 13 a 14 l. de agua por saco de 25 kg.

La mezcla se prepara, con preferencia, mecánicamente.

ESPESOR APLICADO

De 5 a 15 mm según la planimetría del soporte.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La superficie del muro debe estar saneada, exenta de polvo y de aceite y no rezumar humedad. En verano, si los soportes están demasiado secos, conviene humedecerlos ligeramente.

Se aceptan las diferencias de planimetría hasta 15mm.

Hay que revisar los soportes viejos, sobre todo los de mampostería revocada con morteros de ligante hidráulico (sondeo, picado, lavado).

PASTA DE AGARRE

ESPECIAL PLACA DE YESO



PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- La temperatura durante la aplicación y el secado debe estar comprendida entre 5 y 30°C.
- No aplicar sobre soporte húmedo.
- No usar la pasta que haya empezado a endurecerse.
- No aplicar sobre pintura vieja.



RENDIMIENTO

De 1,5 a 3 kg/m² según la cantidad y el espesor de los puntos.



FORMATO Y ALMACENAMIENTO

- Saco de 25 kg sobre palet con funda.
- 9 meses en envase original sin abrir y protegido contra la humedad.